

Brugsanvisning

Stand: 01.01.2006 / Seite 1 von 1

Bilrude forsegling

Bilglasforsegling er et materiale til overfladebelægning, som er baseret på kemisk nanoteknologi. Det medfører, at vand- og olieholdige væsker meget let perler af, og gør fjernelsen af snavs og insektræster fra forruden lettere. Endvidere kan man nu helt undgå brug af vinduesviskere, ved en konstant fart på minimum 80km/t.

Fortynding:	Ingen
Påføringsmængde:	10 - 25 ml pr. m ²
Hærdning/tørring:	Min. 30 minutter, helst 24 timer
Håndtering:	Se sikkerhedsdatablad

Opbevaring og holdbarhed:

Se sikkerhedsdatablad, mærkning på flasker eller beholdere (opbevaringstemperatur: +5°C til +25°C, beskyttes mod direkte sollys og frost, opbevares i original beholder)

Anvendelse:

Brug af handsker anbefales. Percenta bilglasforsegling udtørrer huden. Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke synligt sted eller på en prøveflade. Bør ikke påføres ved temperaturer under +5°C og ikke i direkte sollys.

Forberedelse:

Overfladen rengøres omhyggeligt for snavs, olie og fedtstof. Det er en fordel at bruge Percenta bilrens eller et organisk rengøringsmiddel (fx isopropanol, acetone) samt alkaliske eller sure tensidmidler. Derefter skylles der grundigt med rent vand for at fjerne rester af tensid. Overfladen skal være ren, tør og fedtfri før påføringen.

Overfladebelægning:

Flasken rystet grundigt før brug. Overfladeforandringen fremkommer ved polering med en bomuldsklud, der er fugtet med Percenta bilglasforsegling (det ideelle er Percenta polerklud). Materialet fordeles sparsomt og med cirkelbevægelser på den rene overflade (der skal bruges 8-12 ml pr. M²).

Enkeltforpakning:

NB/VIGTIGT: bruges Percentas enkeltforpakning, med rense,- og forseglings serviet, skal brugsanvisningen på denne følges.

VIGTIGT: Det påførte materiale skal tørre i mindst 30 min. Ved højere luftfugtighed skal der regnes med længere hærdningstid (op til nogle timer). Først derefter poleres den behandlede overflade.

Påvisning af virkning ved dråbetest

Vand skal på hele overfladen danne dråber og ikke lægge sig som en jævn hinde.

Tørring:

„Easy-to-Clean“-effekten indtræder ca. 30 minutter efter poleringen. Aftager den midlertidige „Easy-to-Clean“-effekt, kan effekten genopfriskes ved at gentage behandlingen.

Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets angivelser og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.